DAFTAR ISI

Halaman

1.	RUANG LINGKUP	1
2.	DEFINISI	1
3.	ISTILAH	1
4.	KLASIFIKASI	1
5.	SYARAT BAHAN	2
6.	SYARAT KONSTRUKSI	2
7.	SYARAT MUTU	2
8.	CARA PENGAMBILAN CONTON	2
9.	CARA UJI	3
10.	SYARAT LULUS UJI	5
11.	SYARAT PENANDAAN	5
12.	CARA PENGEMASAN	5
	I. A M P I R A N	6 - 1

STANDAR

SENGKANG KABEL PENANGGAL ATAS TANAH

RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi definisi, istilah, klasifikasi, syarat bahan, syarat konstruksi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, syarat lulus uji, syarat penandaan dan cara pengemasan untuk sengkang kabel penanggal atas tanah.

2. DEFINISI

Sengkang kabel penanggal atas tanah yang dimaksud dalam standar ini adalah sengkang dengan mur-bautnya untuk menambatkan kabel penanggal atas tanah pada tiang telepon.

3. ISTILAH

- 3.1. Sengkang adalah busur lingkaran logam untuk dudukan bagian-bagian lain, yang dilengkapi dengan lubang untuk baut pengencang pada tiang telepon.
- 3.2. Bagian O adalah cincin logam berbentuk silindris yang dilaskan pada sengkang untuk menyangkutkan sangkutan kabel penanggal atas tanah.
- 3.3. Bagian O/2 adalah logam silindris membusur, yang dilaskan pada sengkang, untuk menyangkutkan sang-kutan kabel penanggal atas tanah.
- 3.4. Sangkutan kabel penanggal atas tanah adalah alat kelengkapan kabel penggal atas tanah untuk mengangkat baja pada sengkang yang sesuai.

4. KLASIFIKASI

- 4.1. Sengkang bentuk 0/2 adalah sengkang setangkap yang masing-masing dilengkapi dengan sebuah bagian 0/2.
- 4.2. Sengkang bentuk O adalah sengkang setangkap yang masing-masing dilengkapi dengan 5(lima) buah ba-gian O.

SYARAT BAHAN

Semua bahan untuk membuat sengkang kabel penanggal atas tanah harus dari logam yang digalvanis sehingga tahan terhadap cuaca Indonesia.

6. SYARAT KONSTRUKSI

Sengkang kabel penanggal atas tanah dikonstruksikan sedemikian sehingga fungsinya sebagai tambahan kelengkapan temberang maupun sangkutan kabel penanggal atas tanah mampu mendukung semua bebannya, serta tahan terhadap cuaca Indonesia.

Contoh gambar konstruksi terlampir pada standar ini.

7. SYARAT MUTU

7.1. Sifat tampak

Sengkang kabel penanggal atas tanah harus rapi, kokoh, tidak ada tanda-tanda retak, tanda-tanda korosi yang mengganggu fungsinya.

7.2. Sifat fisik

- 7.2.1. Sengkang kabel penanggal atas tanah harus mampu menahan gaya tarik 600 kg arah
 memanjang baut dan 100 kg arah menggunting baut tanpa cacat.
- 7.2.2. Sengkang kabel penanggal atas tanah harus lulus uji benturan.

8. CARA PENGAMBILAN CONTOH

- 8.1. Pengambilan contoh dapat dilakukan ditempat produksi atau ditempat lain berdasarkan persetujuan yang berkepentingan.
- 8.2. Pengambilan contoh harus mencerminkan keadaan yang sesungguhnya dan mewakili kelompok dari je-nis yang sama.
- 8.3. Jumlah contoh yang diperlukan.
 - 8.3.1. Contoh untuk pengujian jenis adalah 3 buah dari tiap bentuk.

8.3.2. Contoh untuk pengujian contoh dari setiap bentuk diambil sesuai Tabel I tersebut:

Tabel I

Cara Pengambilan Contoh

Bentuk	1	Kelompok (buah)		Jumlah Contoh (buah)
1	1	2	i	3
	1		1-	
	1	s/d 100	1	2
	1	s/d 500	. 1	4
	1	tiap 500	1	3
	1	berikutnya	1	
	1		1	

9. CARA UJI

Taraf pengujian meliputi uji jenis (J), uji contoh (C) dan uji rutin (R). Uji jenis dan uji rutin dilakukan terhadap semua macam uji, kecuali uji contoh hanya dilakukan kepada sifat tampak.

9.1. Macam uji

Macam pengujian sesuai dengan Tabel II berikut ini.

Tabel II Macam dan Taraf Pengujian

Nom	or!	Macam Pengujian	! Syarat ! Mutu	! Cara	! Taraf ! Uji
1	!	2	! 3	! 4	1 5
1	1	Pemeriksaan Sifat tam		! 9.2.1.	1 1 J, C, R
2	1	pak. Sifat fisik	1 7.2.	1 9,2,2,	1 1 J, R

9.2. Cara uji

9.2.1. Uji sifat tampak

Uji sifat tampak harus dilakukan sebelum sengkang kabel penanggal atas tanah dike-nai uji lain, dan dilakukan dengan mata normal.

9.2.2. Uji beban

(1) Uji tarik

Sengkang kabel penanggal atas tanah dipasang pada ujung tiang telepon besi SII.0704-83, SII.0705-83, SII.-0706-83, SII.0707-83 sebagaimana mentinya. Tiap cincin atau bagian bentuk O dari sengkang, bentuk O diberi beban tarik 60 kg; setiap bagian 0/2 dari sengkang bentuk 0/2 diberi beban tarik 300 kg secara merata.

(2) Uji gunting

Sengkang dipasang pada ujung tiang telepon besi SII.0704-83, SII.0705-83, SII.0706-83, SII.0707-83 sebagai-mana mestinya. Tiap baut diberi gaya temberang 100 kg.

9.2.3. Uji benturan

Sengkang kabel penanggal atau tanah yang dirakit lengkap tanpa tiang dan kabel dijatuhkan dari ketinggian 7 meter diatas lantai beton.

9.3. Taraf pengujian

9.3.1. Pengujian jenis (J)

Pengujian jenis dimaksudkan untuk menentukan apakah hasil pembuatan sengkang kabel penanggal atas tanah secara lengkap memenuhi persyaratan yang disebut dalam standar ini. Pengujian ini dilakukan untuk setiap 5 tahun.

9.3.2. Pengujian contoh (C)

Pengujian contoh dilakukan terhadap contoh-contoh yang diambil dari satu kelompok sengkang kabel penanggal atas tanah untuk menentukan apakah kelompok tersebut mempunyai sifat-sifat yang sama untuk jenis tersebut.

9.3.3. Pengujian rutin (R)

Pengujian dilakukan secara rutin dipabrik, baik selama proses pembuatan maupun terhadap barang jadi.

10. SYARAT LULUS UJI

10.1. Pengujian jenis

Hasil pembuatan sengkang kabel penanggal atas tanah dinyatakan lulus uji jenis apabila semua contoh uji memenuhi ketentuan dalam standar ini.

10.2. Pengujian contoh


Suatu kelompok sengkang kabel penanggal atas tanah dinyatakan lulus uji contoh apabila tidak ada kegagalan dalam pengujian sesuai dengan ketentuan-ketentuan standar ini.

11. SYARAT PENANDAAN


Pada setiap sengkang kabel penanggal atas tanah harus dicantumkan merek pembuat, tipe, model dan nomor standar ini, yang sukar dihapus.

12. CARA PENGEMASAN


Kemasan sengkang kabel penanggal atas tanah harus kokoh, kedap air, diberi tanda sesuai dengan butir 11 standar ini serta mudah untuk diangkat maupun diangkut.




Sengkang Kabel Penanggal Atas Tanah (Bentuk 0/2)



Gambar 2
Sengkang Kabel Penanggal Atas Tanah
(Bentu 0)



Gambar 1 Sengkang Kabel Udara



c. Tampak atas

Gambar 1 (lanjutan) Sengkang Kabel Udara



BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4 Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail: bsn@bsn.go.id